

(株)リバーズジャパン

熊木 春実 様


財団法人 新潟県建設技術センター

理事長 金子 博

〒950-1101 新潟市西区山田 2-5-2-18

Tel 025-267-2191

Fax 025-267-4965



コンクリート試験結果報告書 (圧縮強度試験)

工事名等	リバーズ溶液比較試験				
施工地名	-----				
打込箇所	試し練り				
生コン工場	(株)アドヴァンス 生コン工場				
呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ又はスランプフロー (cm)	粗骨材の最大寸法 (mm)	セメントの種類による記号
	普通	24	18	25	N
打設日	平成 23年 8月 24日	試験日	平成 23年 9月 21日	材齢	28日
養生方法	標準	試験方法	JIS A 1108 : 2006		
番号	供試体の寸法		最大荷重 (kN)	圧縮強度 (N/mm ²)	平均圧縮強度 (N/mm ²)
	直径 (mm)	高さ (mm)			
1	100.0	200	242	30.8	29.8
2	100.0	200	229	29.2	
3	100.0	200	231	29.4	
特記事項	リバーズ溶液 無混入		試験担当者	富樫 俊樹	

【注意】 当センターの書面による承認がない限り、本報告書の一部だけの複製を禁ずる。
依頼事項に関する記述は顧客の申告による。